



Instrucciones de Uso y Almacenaje para
GASOILA HARD SET Roja Duro - Sellante Dura de Roscas

Direcciones por Uso : Limpio superficies completamente usando un cepillo metálico o papel de lija en antiguo o sucio superficies; terminando con un bueno solvente a mudanza grasa o aceite para asegurar un bueno aplicación. GASOILA BARNIZ TIPO SELLANTE es diseñado ser usado ligeramente y se aplica por cepillo usando liso, pareja brazadas mientras cuidando a entregarlo entre los conexiones y grietas.

Consistencias: Como viene del lata, GASOILA HARD SET Roja Duro es de óptimo consistencia para sellar y flexible. Si está necesario diluir para llevar a cabo un diferente consistencia, como en rociada pintura, ethyl alcohol desnaturalizado puede ser introducido. Uso delgadez ligeramente como puede acarrear más delgadez, frágil como es deseado. Si adelgazando su lata puede corregir por permitir el exceso alcohol a evaporar.

Tiempo para Secar: GASOILA HARD SET Roja Duro secado por evaporación, no por oxidación. No es necesario ser curado. Adentro 1/2 hora de uso, está seco al toque. Depende en cada aplicación, seca completa puede toma 24 a 48 horas. Exposición a aire acelerar el tiempo de seca. No aplica calentacion antes está completamente seco.

Reaplicar: Después de completamente seca , GASOILA HARD SET Roja Duro puede ser pintado por o reaplicado sin cualquier resultados adversos.

Para Quitarlo: Alcohol o Ketones puede ablandar y eventualmente disoluto el cubierta pero si el alcohol o acetona está permitido a evaporar, GASOILA HARD SET Roja Duro puede recobrar su anterior cualidades. Eliminador de pintura puede destruir su capacidad de pegarse y se hace cambios químicas en el cubierta, cuál causa esté desintegrar.

Aplicando calor muy alto, por ejemplo una antorcha de gas, puede ablandar GASOILA HARD SET Roja Duro y permitir conexiones ser desenroscado.

Manos, herramientas etc. puede ser limpiado con alcohol. Gasolina, carbón tat. trementina, o kerosén no puede remover GASOILA HARD SET Roja Duro.

Almacenaje Mantiene a temperaturas normales o menos de 20° Centígrado. Prohibir la entrada de luz del sol directo y temperaturas sumamente caliente.

Permanencia GASOILA HARD SET Roja Duro Después de aplicación no está afectado por tiempo. No van a desintegrar o fallar después de años de servicio.